

### Opis

Prozorni lak 9700 je namenjen za nanašanje direktno na kovinske površine pri čemer ohranite videz kovinskega materiala, zagotovite ustrezno zaščito površine.

### Lastnosti izdelka

- odličen oprijem na železne površine, aluminij, galvanizirano pločevino ...
- enostavno nanašanje in hitro sušenje
- odličen sijaj lakiranih površin
- odpornost na porumenitev
- trdilec 9075 (vol. 2:1)

### Priprava podlage




Površina	Brušenje
Železo	P80-120 (suho) SA2 ½ peskanje
Jeklo	P80-120 (suho) ali peskanje
Fosforizirano jeklo	Matirna krpa + matirna pasta
Pocinkana površina	Matirna krpa + matirna pasta
Lahke kovine	Matirna krpa + matirna pasta
Z vlakni ojačana plastika	P240 (suho)

Podlaga mora biti popolnoma suha in dobro razmaščena s primernim odstranjevalcem maščobe (art. 9515).

Izdelek ima oprijem na kovine brez predhodnega nanosa temeljnih materialov. Zaradi velike raznolikosti materialov je dobro pred aplikacijo narediti predhodni test oprijema. V primeru nanašanja na peskano površino, je barvanje potrebno izvesti nemudoma po peskanju.

### Nanašanje





Mešalno razmerje	Volumsko	Utežno
9700 DTM Clear Coat	2	2
9075 HS akrilni trdilec	1	1



#### Lakirne pištrole /tlak nanašanja

Zgornji lonček 1,2 – 1,4 mm	1,5 – 2,0 bar
Spodnji lonček	Po podatkih proizvajalca.

	<b>Nanašanje</b>	Število nanosov: 2 – 3	
	Odzračevanje (čas med nanosi):	5 – 7 min	
	Debelina suhega filma:	40 – 60 mikronov	
	<b>Sušenje</b>	pri 60°C 20 – 25 min	
	pri 20°C	8 – 12 h	
	Pripravljen za uporabo (20°C)	>90 min	
<b>Komplementarni izdelki</b>			
9075 HS akrilni trdilec			
<b>Testiranje materiala</b>			
Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska obstojnost, test v slani komori ...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.			
<b>Št. izdelka</b>	<b>Opis</b>	<b>Vsebina</b>	<b>Pakiranje</b>
9700-1	/	1 L	12
<b>VOC</b>			
VOC 2004/42/IIB(e) (840) <600			
<b>Rok uporabe</b>			
Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.			

**Dodatne informacije**

**SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!**

Vedno preberite navodila.

**POMEMBNO:** Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o.