

Produktni list

9900 M9 Surfacer

Univerzalno HS polnilo primer

silco[®]
AUTOMOTIVE

Izjemno

HITRO SUŠENJE

Brušenje že po

60 MINUTAH

pri 20°C

Enostavno

BRUŠENJE

*brez zatijanja
papirja*



Odličen

OPRIJEM NA

na različne podlage

Zelo enostavno

NANAŠANJE

in razlivanje

Odličen

OPRIJEM

*različnih baz in
premazov*



Univerzalno polnilo za odlične rezultate v minutah.



9900 M9 Surfacer

Univerzalno HS polnilo primer

Mešalno razmerje 5:1

TRDILEC

Ekstra hiter Hiter Standard Počasen

9220 9230 9250 9270

ČAS SUŠENJA*

20°C ~6 h ~7 h ~7 h ~8 h

60°C ~25 min ~30 min ~30 min ~35 min

IR ~10 min ~15 min ~15 min ~20 min

Odzračevanje do mat izgleda

5 - 10 min

Pripravljen za uporabo

30 - 50 min

REDČILO

10-20%

(7030 Hiter/7050 Standard/7070 Počasen)

*Časi sušenja so odvisni od vrste redčila/aplikacije/debeline nanosa/vremenskih pogojev ...

Mešalno razmerje 3:1

TRDILEC

Možno hitro sušenje 60min pri 20°C

3950

ČAS SUŠENJA*

20°C 60 min

60°C 5 - 7 min

IR 3 - 5 min

Odzračevanje do mat izgleda

5 - 10 min

Pripravljen za uporabo

20 - 40 min

REDČILO

10-20%

(7030 Hiter/7050 Standard)

*Časi sušenja so odvisni od vrste redčila/aplikacije/debeline nanosa/vremenskih pogojev ...

Kako?

UPORABA

Pri visokih temperaturah v kombinaciji z večjimi površinami se priporoča uporaba počasnega redčila. V zimskem času se priporoča uporaba hitrega oz. ekstra hitrega trdilca. Polnilo je bolje nanesti v več tanjših slojih z vmeznim odzračevanjem kot v manjšem številu debelejših slojev. Za brušenje po 60 minutah od nanosa (pri 20°C) uporabite trdilec 3950 (3:1). Za brušenje naslednji dan uporabite trdilce iz serije 9220-9270 (5:1). V kombinaciji z aditivom 5175 4Plastic možno nanašanje na plastične materiale.

Dodatne informacije preverite v tehničnih listih objavljenih na spletni strani www.silco-automotive.com.

Informacije

O IZDELKU

Univerzalno HS akrilno primer polnilo primerno za manjša popravila ali za večje površine. Možno je izbrati med dvema različnima trdilecema za doseganje hitrega ali normalnega sušenja.

Pakiranje

TEMELJNI MATERIAL

9900 M9 Surfacer

Univerzalno HS polnilo primer

Št. art.	Vsebina	Barva
9900-A-3,5	3,5 L	Bela
9900-B-3,5	3,5L	Temno siva
9900-C-1 / 9900-C-3,5	1 L / 3,5 L	Siva

TRDILEC

9220 - 9270 HS Hardener

HS akrilni trdilec - mešalno razmerje 5:1

Št. art.	Vsebina	Opis
9220-0,2 / 9220-0,7	200 ml / 700 ml	Ekstra hiter
9230-0,2 / 9230-0,7	200 ml / 700 ml	Hiter
9250-0,2 / 9250-0,7	200 ml / 700 ml	Standard
9270-0,7	700 ml	Počasen

TRDILEC

3950 HS Hardener

HS akrilni trdilec - mešalno razmerje 3:1

Št. art.	Vsebina	Opis
3950-0,33 / 3950-1	330 ml / 1 L	Standard