

7120 SFR M12 Superfast

HS Ultra Rapid Surfacers

silco[®]

Secado ultrarrápido para una acabado perfecto, resultados en cuestión de minutos.

- / Tiempos de secado excepcionalmente rápidos
- / Lijado después de 15 minutos a 20°C
- / Lijado fácil sin embozamiento del abrasivo
- / Excelente adhesión sobre diversos sustratos
- / Aplicación muy fácil con tiempo de flash-off corto
- / Excelente adhesión de base y acabado



7120 SFR M12 Superfast

HS Ultra Rapid Surfacer

Relación de mezcla 5:1

Endurecedor Estándar
7125

Tiempo de secado*

20°C 15 minutos

60°C 5 minutos

IR 5 minutos

Flash-off 1–2
 minutos

Potlife 35 min

Diluyente 10–20 %
7030 Rápido /
7050 Estándar /
7070 Lento

*Tiempos indicativos sujetos a tipo más delgado/
aplicación / espesor de película húmeda / ambiente ...

¿Cómo se usa?

Se recomienda el uso de diluyente lento en caso de temperaturas más altas en combinación con superficies más grandes. La media capa ligera seguida de una capa completamente cerrada con 1 minuto de flash off se puede usar para el imprimado. De esta manera se logran hasta 80 micras de película seca con 15 minutos de tiempo de lijado. Dos capas completas normales (con 2-3 minutos de flash-off) y hasta 120 micras darán como resultado un tiempo de lijado de 20 minutos.

Para obtener información adicional y actualizada, consulte la Ficha Técnica publicada en www.silco.si.

Packaging

Primer / 7120 SFR M12 Superfast
HS ultra rapid surfacer

Prod. Nr.	Content	Color
7120-A-3,5	3.5 L	Blanco
7120-B-3,5	3.5 L	Gris oscuro
7120-C-1	1 L	Gris
7120-C-3,5	3.5 L	Gris

Hardener / 7125 HS Hardener
HS Acrylic Hardener - relación de mezcla 5:1

Prod. Nr.	Content	Description
7125-0,2 / 7125-0,7	200 ml / 700 ml	Estándar

Información del producto

Aparejo acrílico de alta calidad con un tiempo de secado excepcionalmente rápido adecuado para un proceso de reparación rápido de superficies pequeñas y grandes. El relleno se seca al aire en 15 minutos a 20°C. Posibilidad de aplicar al metal desnudo. La superficie es lisa, lijar después de 15 minutos desde la aplicación es fácil sin embozamiento del abrasivo.